

weber S 06



ATSPARUS ŠALČIUI

SLUKSNIŲ STORIS
2-10 mm

ATSPARUS VANDENIUI

VIDUJE IR IŠORĖJE
SIENŲ IR GRINDIMS

Cementinis mišinys betono paviršių lyginimui nuo 2 iki 10 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

| weber S 06 | |
|--|--|
| Išėiga | 1,9 kg / m ² / 1 mm |
| Sluoksnių storis | 2-10 mm |
| Užpildo frakcija | Iki 1 mm |
| Vandens poreikis | 4,0-4,5 l / 25 kg |
| Naudojimo temperatūra | +5 ... +30°C. |
| Stipris gniuždant po 28 parų | 20 MPa |
| Atsargiai vaikščioti ant pagrindo galima | po 24 val. |
| Spalva | pilka |
| Įpakavimas | 25 kg popierinis maišas |
| Sandėliavimas | Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos |
| Darnioji techninė specifikacija | LST EN 13813 |
| Produkto sertifikatas | CE |

Paskirtis

weber S 06 skirtas betono paviršių (sienų, lubų, grindų) remontui ir išlyginimui viduje bei išorėje, defektų po betonavimo darbų ištaisymui.

Savybės

- Atsparus šalčiui
- Sluoksnių storis nuo 2-10 mm
- Geras sukibimas su pagrindu
- Užpildo frakcija iki 1 mm
- Kietėdamas mažai traukiasi
- Atitinka EN 13813 standarto reikalavimus

Pagrindo paruošimas

Paviršius turi būti tvirtas ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų užteršimų, mažinančių sukibimą. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Dulketus ir stipriai drėgmę įgeriančius paviršius likus 4-24 val. iki darbų atlikimo pradžios reikia gruntuoti gruntu **weber SAD-54**.

Produkto paruošimas naudojimui

Sausasis mišinys (25 kg) supilamas į 4,0-4,5 l švarų, vėsų vandenį ir išmaišomas iki vienalytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankomis. Išmaišyta skiedinio masė 5 min. paliekama brandinimui. Prieš naudojimą būtina permaišyti. Nepilkite vandens daugiau, nei rekomenduojama, nes tai sumažins skiedinio atsparumą ir pagreitins susitraukimą.

Darbo instrukcija

Ant paruošto paviršiaus užkrečiamas skiedinys, išlyginamas liniuote, sutankinamas, o jo paviršius užglaistomas glaistykle arba užtrinamas tinkuotojo trintuve. Paviršių patartina 3 dienas lengvai drėkinti, saugoti nuo lietaus ir šalčio. Mišinys yra tinkamas naudoti esant temperatūrai nuo +5 ... +30 ° C. Šviežiai išlygintą paviršių saugoti nuo kritulių, užšalimo, vėjo ir kitų neigiamų veiksnių. Venkite darbo tiesioginiuose saulės spinduliuose ar stiprių vėjų zonose.

Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirėngimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.