

Spalvoti mūro mišiniai



UAB „SAINT-GOBAIN
STATYBOS GAMINIAI“
Mėnulio g. 7, Vilnius

tel.: (8-5) 245 5555
www.weber.lt



 **weber**
SAINT-GOBAIN

SPALVOTI MŪRO MIŠINIAI WEBER M100/600

KODĖL SVARBU PASIRINKTI TINKAMĄ SPALVOTĄ MŪRO MIŠINĮ MŪRO APDAILOS PLYTOMS?

Mūro mišinys ir sienų apdailos mūras (keraminės, klinkerio, sukepusios keramikos ir silikatinės plytos) sudaro išskirtinį estetinį namo visumos vaizdą, kurį žmogus mato kiekvieną dieną daugybę metų iš eilės. Neretai planuojant galutinį namo fasado tvarkymo etapą daugiausia dėmesio skiriama apdailos plytų kokybei, išskirtinumui, o mūro mišinio savybių paprastai nepaisoma. Tačiau verta prisiminti, jog nekokybiškas mūro mišinys gali visiškai pakeisti numanomą sienos vaizdą.



Norint išvengti minėtų klaidų, **UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“** rekomenduoja rinktis **Weber M100/600** ir **weber.vetonit ML5** – spalvotus apdailos plytų mūro mišinius, kurių spalvų spektras vienas didžiausių siūlomų Lietuvoje. Šiuos gaminius įmonė gamina ir pardavinėja Skandinavijos ir Baltijos šalyse jau daugiau nei 15 metų, tad jų kokybę garantuoja ir už ją atsako!



SPALVŲ GAMA:

140			159
150			149
141			149 LT
156			100/600 LT
157			155 LT
154			152
153			52 LT
144			152 LT

Naujiena!



VERTA ŽINOTI:

- Paprastas mūro mišinys netinka mažo įgeriamumo plytoms, kurioms reikalingas geras sukibimas. Įprastas skiedinys gausus vandens, kuris negali greitai įsigeriti į „stiklinį“ plytos paviršių, todėl mūras tampa nestabilus. Be to, mūrijant tokiu mišiniu didesnė tikimybė aptaškyti brangiai kainuojančių plytų paviršių – vėliau šiuos nešvarumus bus sunku išvalyti net specialiomis priemonėmis. Kad išvengtumėte šių nesusipratimų, rekomenduojame naudoti specialius mišinius **Weber M100/600** ir **weber.vetonit ML5**. Be įprasto smėlio ir cemento, jų sudėtyje yra specialiųjų priedų – traso užpildo ir plastifikatorių, dėl kurių paruoštas skiedinys yra sausesnis ir plastiškesnis. Kadangi šie mišiniai netepa apdailos plytų, puikiai sukimba su mažo įgeriamumo paviršiais, sujungia „laisvąsias kalkes“, mažėja baltų dėmių atsiradimo mūro sienose tikimybė, darbai vyksta sparčiau ir tiksliai.
- Weber M100/600** ir **weber.vetonit ML5** produktų sudėtyje yra neorganinių pigmentų, dėl kurių savybės nekinta, spalva ilgai išlieka vienoda ir neblunka – taip pasiekiamas ilgalaikis rezultatas.
- Siekiant išvengti spalvotų mišinių atspalvių pasikeitimo, maišant reikia labai atidžiai dozuoti vandenį. Kitaip spalvų tonai gali skirtis ir visa siena atrodys tarsi dėmėta (kaip nekokybiškai atliktų darbų pasekmė). Vandens perteklius mišinyje taip pat gali sąlygoti baltų dėmių atsiradimą.
- Mūrijant nepatariama naudoti labai drėgnų arba labai sausų ir įkaitusių medžiagų. Negalima judinti mūro po to, kai šis jau sukibo. Laikinais stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą. Šviežią mūrą rekomenduojama apsaugoti nuo tiesioginio lietaus ir kitokios drėgmės poveikio. Karštu ir sausu oru mūrą reikia saugoti nuo staigaus perdžiūvimo.
- Vienas pagrindinių tobulos sienų apdailos veiksnių – tinkamos oro sąlygos. Mūrijant ir 3 paras po darbų pabaigos mišinio, plytų ir oro temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +30 °C. Atidėkite darbus, jei numatytą mūryti dieną temperatūra mažesnė nei +5 °C, o artimiausias 3–4 naktis oro temperatūra kris žemiau 0 °C. Esant tokioms sąlygoms šviežias skiedinys nespės visiškai sukibti, bus silpnesnis, o paviršius įgaus šviesesnį, nenuplaunamą atspalvį.

SĄNAUDOS:

Sienos storis	Siūlės aukštis	Plytos matmenys	Plytų kiekis	Mišinio sąnaudos vienai plytai	Mišinio sąnaudos	25 kg maišo užtenka sienos plotui	1000 kg maišo užtenka sienos plotui
	mm	mm	m²	kg	kg /m²	m²	m²
½ plytos	12–14	250 x 85 x 65	50	0,8	40	0,63	25
½ plytos	12–14	240 x 115 x 71	48	0,9	43	0,58	23
½ plytos	12–14	250 x 120 x 65	50	1,2	50	0,50	20
½ plytos	12–14	215 x 102 x 65	57	1,0	57	0,44	17,5
½ plytos	12–14	215 x 102 x 50	71	1,0	71	0,35	14
½ plytos	12–14	270 x 135 x 75	41	1,7	70	0,36	14
½ plytos	12–14	285 x 85 x 85	35	1,2	42	0,59	23,8



RIEVĖJIMO MIŠINYS WEBER.MIX RM



25 kg

Weber.mix RM – tai spalvotas cementinis rievėjimo mišinys su traso priedu, paruoštas naudoti sumaišius su vandeniu. Skirtas mūro apdailos siūlėms rievėti. Tinka fasado plytelių, natūralaus ir dirbtinio akmens, rankų darbo plytelių siūlėms, kurių storis ne daugiau kaip 1,0–2,0 cm, rievėti.



VIDUJE IR
IŠORĖJE



ATSPARUS
ŠALČIUI



ILGAAMŽIŠKOS
SPALVOS



SERTIFIKUOTAS

SAVYBĖS

- Mišinio sudėtyje yra specialaus traso priedo, kuris sumažina spalvos pakitimų ir baltų dėmių atsiradimo tikimybę
- Gamyboje naudojami neorganiniai neblunkantys pigmentai
- Atsparus šalčiui, lietaus ir saulės poveikiui
- Labai gerai sukimba su paviršiumi
- Laidus vandens garams
- Skirtas vidaus ir išorės darbams

SPALVŲ GAMA:

RM 100/600 LT



RM 152 LT




Naujiena!

RM 155 LT



RM 149 LT



RM 52 LT

