

weber.pas premium



ATSPARUS ŠALČIUI



PRALAUDUS GARUI



ILGAAMŽIŠKOS SPALVOS



VIDUJE IR IŠORĖJE



ATSPARUS PELĖSIAMS,
MIKROORGANIZMAMS,
SAMANOMS

Silikoninis dekoratyvinis tinkas

TECHNINIAI DUOMENYS

weber pas premium	
Išėiga: rankinis užtepimas	2,2–2,6 kg/m ²
Išėiga: mechaninis užtepimas	2,5–2,9 kg/m ²
Struktūra	Samanėlė 1,5 ir 2,0 mm
Atviras džiovimo laikas	Apytiksl. 20 minučių
Naudojimo temperatūra	+5 °C iki +25 °C
Dangos džiovimo laikas, kai temperatūra (20 ±2) °C ir santykinė drėgmė (55 ±5) %	48 valandos
Atsparumas šalčiui	tinka naudoti lauko sąlygomis
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliuose sandariai uždengtuose kibiruose, ne žemesnėje nei +1°C, 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Įpakavimas	30 kg kibirai
Produkto sertifikatas	EN 15824: 2009

Paskirtis

paruoštas naudoti, plonasluosknis, silikoninių dervų vandens dispersijos pagrindu dekoratyvinis tinkas. gerą sukibimą su pagrindu, bei atsparumą pelėsiams, dumbliams ir samanoms. Pastatų ir kitų pastato elementų spalvota paviršiaus apdaila. Tai spalvotas apsauginis sluosknis šiltninimo sistemose. Naudojamas pastato išorėje ir viduje. Gali būti dengiamas rankiniu arba mechaniniu būdu.

Savybės

- Elastingas
- Atsparus purvui
- Atsparus samanoms, pelėsiams, grybeliui
- Ilgametis patvarumas
- Efektyvus - iki 20% mažesnė išėiga (apie 12,5 m² iš kibiro)
- Paruoštas naudojimui

Pagrindo paruošimas

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Paviršius turi būti lygus ir glotnus. Visi tinkuojami paviršiai turi būti gruntuojami naudojant weber.prim compact gruntu.

Produkto paruošimas naudojimui

weber.pas premium tinkas pristatomas jau paruoštas naudoti, jį tereikia kruopščiai išmaišyti elektriniu maišytuvu. Jeigu tinkas pernelyg tirštas (dėl ilgo laikymo, aukštos temperatūros ir pan.), tinką galima atskiesti įpylus truputį švaraus vandens – ne daugiau kaip 250 ml į 30 kg kibirą. Taip pat rekomenduojama tinkuoti tinku iš tos pačios gaminių siuntos.

Darbo instrukcija

Išmaišytą weber.pas premium tinką dengite ant gruntuoto paviršiaus nerūdijančiojo plieno mentele. Tinko masę stenkitės dengti kiek įmanoma tolygiau, bet kokį gaminio perteklių nuimkite mentele, kol sluoksnio storis atitiks tinko frakciją.

Uždengtą tinką iškart išlyginkite kieta plastmasine mentele. Nelyginkite sluoksnio drėgnu įrankiu. Nemeskite tinko pertekliaus į kibirą su tinku užtrinimo metu.

Dengdami tinką ant paviršiaus mechaniniu būdu, būtina pūskite 2–3 sluoksnius ir naudokite kryžminį klojimo metodą (pirmas sluoksnis klojamas horizontaliomis juostomis, kitas sluoksnis – vertikaliomis juostomis ir t. t.) Mechaniniu būdu klojamo tinko užlyginti nereikia.

Dengdami sienų paviršių dekoratyviniu tinku nepamirškite, kad turite vienu kartu padengti visą sienos paviršių, būtina naudoti tos pačios partijos/siuntos gaminius.

Visiškai išdžiuvusio tinko spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdinės spalvos, skirtumas priklauso nuo gaminio tipo, granulės kietumo, lyginimo būdo ir aplinkos sąlygų darbo metu. Tinkavimo darbus rekomenduojama organizuoti atsižvelgiant į tinkuojamo paviršiaus plotą ir aplinkos sąlygas.

Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.