



Epoksidiniai klijai ir užpildas plytelių tarpams

ATSPARUS
VANDENIUIATSPARUS
ŠALČIUI

ELASTINGAS

VIDUJE IR
IŠORĖJE

TECHNINIAI DUOMENYS

weber.xerm 848

Išėiga apytiksl.	Klijavimas: 1,6 – 2,6 kg/m ² , Glaistymas: 0,5 – 2,5 kg/m ² , priklausomai nuo siūlės pločio ir gylio
Sudėtis	Epoksidinė derva
Rekomenduojamas siūlės plotis	1-10 mm
Atsparumas temperatūroms	Nuo -20°C iki +100°C sausas karštis, iki +50°C drėgnas karštis
Naudojimo temperatūra	+10 ... +30 ° C
Apdirbimo laikas	45 min.
Stipris gniuždant po 28 parų	65 MPa
Spalva	Balta, sidabro pilkumo, tamsiai pilka, vidutinio pikumo, smėlio pilkumo
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Įpakavimas	4 kg kibirai, kuriuose yra 2 atskiri komponentai A ir B.
Produkto sertifikatas	CE

Paskirtis

Atsparus cheminėms medžiagoms ir temperatūroms, smulkus dvikomponentis epoksidinis mišinys, naudojamas kaip klijai ir glaistas tarpams/siūlėms tarp keraminių, klinkerio, dirbtinių ar natūralių akmenų, stiklo mozaikos užpildyti.

Savybės

- Atsparus cheminėms ir mechaninėms apkrovoms, lauko sąlygoms, šalčiui ir karščiui
- Nepralaidus vandeniui
- Skirtas naudoti statinių išorėje ir viduje, drėgnoms ir nuolat po vandeniu esančioms sritims tokioms kaip baseinai, taip pat virtuvėse, laboratorijose, terasose

Pagrindo paruošimas

Naudojant kaip klijus pagrindas gruntuojamas gruntu **weber.prim 807**. Paviršius turi būti kietas ir stiprus.

Produkto paruošimas naudojimui

Į komponentą A pilamas komponentas B ir maišoma iki vienaalytės masės apie 2 minutes. Paruošto mišinio galiojimo laikas apie 45 minutes, vandeniu galima valyti iki 4 valandų.

Darbo instrukcija

Naudojant kaip glaistą glaistoma su kieta gumine glaistykle. Maždaug po 10 minučių plyteles galima valyti šiurkščia, šiek tiek drėgna kempine, glaisto likučius pašalinti švelnia kempine, suvilgyta vandens ir alkoholio 10% tirpalu. Vidiniai ir išoriniai kampai bei terminės siūlės glaistomos silikoniniais hermetikais.

Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +10 °C ir aukštesnė kaip +30 °C.

Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Spalvų gama



weiss



silbergrau



dunkelgrau



mittelgrau



grau_beige