



# Spalvoti mūro mišiniai



UAB „SAINT-GOBAIN  
STATYBOS GAMINIAI“  
Mėnulio g. 7, Vilnius  
tel.: (8-5) 245 5555  
[www.lt.weber](http://www.lt.weber)

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

# SPALVOTI MŪRO MIŠINIAI WEBER M100/600

## KODĖL SVARBU PASIRINKTI TINKAMĄ SPALVOTĄ MŪRO MIŠINIŲ MŪRO APDAILOS PLYTOMS?

Mūro mišinys ir sienų apdailos mūras (keraminės, klinkerio, sukepusios keramikos ir silikatinės plytos) sudaro išskirtinių estetinių namo visumos vaizdą, kurį žmogus mato kiekvieną dieną daugybę metų iš eilės. Neretai planuojant galutinį namo fasado tvarkymo etapą daugiausia dėmesio skiriama apdailos plytų kokybei, išskirtinumui, o mūro mišinio savybių paprastai nepaisoma. Tačiau verta prisiminti, jog nekokybės mūro mišinys gali visiškai pakeisti numanomą sienos vaizdą.



Norint išvengti minėtų klaidų, **UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“** rekomenduoja rinktis **Weber M100/600** ir **weber.vetonit ML5** – spalvotus apdailos plytų mūro mišinius, kurių spalvų spektras vienas didžiausių siūlomų Lietuvoje. Šiuos gaminius įmonė gamina ir pardavinėja Skandinavijos ir Baltijos šalyse jau daugiau nei 15 metų, tad jų kokybę garantuoja ir už ją atsako!



## SPALVŲ GAMĀ:



## VERTA ŽINOTI:

- Paprastas mūro mišinys netinka mažo įgeriamumo plytoms, kurioms reikalingas geras sukimimas. Įprastas skiedinys gausus vandens, kuris negali greitai įsigerti į „stiklinį“ platos paviršių, todėl mūras tampa nestabilus. Be to, mūrijant tokiu mišiniu didesnė tikimybė aptašyti brangiai kainuojančių plytų paviršius – vėliau šiuos nešvarumus bus sunku išvalyti net specialiomis priemonėmis. Kad išvengtumėte šių nesusipratimų, rekomenduojame naudoti specialius mišinius **Weber M100/600** ir **weber.vetonit ML5**. Be įprasto smėlio ir cemento, jų sudėtyje yra specialiųjų priedų – traso užpildo ir plastifikačių, dėl kurių paruoštas skiedinys yra sausesnis ir plastiškesnis. Kadangi šie mišiniai netepa apdailos plytų, puikiai sukimba su mažo įgeriamumo paviršiais, sujungia „laivsqasias kalkes“, mažėja baltų dėmių atsiradimo mūro sienose tikimybė, darbai vyksta sparčiai ir tiksliai.
- Weber M100/600** ir **weber.vetonit ML5** produkty sudėtyje yra neorganinių pigmentų, dėl kurių savybės nekinta, spalva ilgai išlieka vienoda ir neblunka – taip pasiekiamas ilgalaikins rezultatas.
- Siekiant išvengti spalvotų mišinių atspalvių pasikeitimo, maišant reikia labai atidžiai dozuoti vandenį. Kitaip spalvų tonai gali skirtis ir visa sieną atrodys tarsi dėmėta (kaip nekokybės atliktu darbų pasekmė). Vandens perteklius mišinyje taip pat gali sulygoti baltų dėmių atsiradimą.
- Mūrijant nepatariama naudoti labai drėgnų arba labai sausų ir įkaitusių medžiagų. Negalima judinti mūro po to, kai šis jau sukibo. Laikinai stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą. Šviežią mūrą rekomenduojama apsaugoti nuo tiesioginio lietaus ir kitokios drėgmės poveikio. Karštū ir sausu oru mūrą reikia saugoti nuo staigaus perdžiūvimo.
- Vienas pagrindinių tobulos sienų apdailos veiksnii – tinkamos oro sąlygos. Mūrijant ir 3 paros po darbų pabaigos mišinio, plytų ir oro temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +30 °C. Atidėkite darbus, jei numatyta mūryti dieną temperatūra mažesnė nei +5 °C, o artimiausias 3–4 naktis oro temperatūra kris žemiau 0 °C. Esant tokioms sąlygomis šviežias skiedinys nespės visiškai sukriti, bus silpnesnis, o paviršius įgaus šviesesnių, nenuplaunamų atspalvių.

## SĄNAUDOS:

Sienos storis	Siūlės aukštis	Plytos matmenys	Plytų kiekis	Mišinio sąnaudos vienai plytai	Mišinio sąnaudos	25 kg maišo užtenka sienos plotui	1000 kg maišo užtenka sienos plotui
	mm	mm	m <sup>2</sup>	kg	kg /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
½ plytos	12–14	250 x 85 x 65	50	0,8	40	0,63	25
½ plytos	12–14	240 x 115 x 71	48	0,9	43	0,58	23
½ plytos	12–14	250 x 120 x 65	50	1,2	50	0,50	20
½ plytos	12–14	215 x 102 x 65	57	1,0	57	0,44	17,5
½ plytos	12–14	215 x 102 x 50	71	1,0	71	0,35	14
½ plytos	12–14	270 x 135 x 75	41	1,7	70	0,36	14
½ plytos	12–14	285 x 85 x 85	35	1,2	42	0,59	23,8

# RIEVĖJIMO MIŠINYS WEBER.MIX RM



25 kg

**Weber.mix RM** – tai spalvotas cementinis rievėjimo mišinys su traso priedu, paruoštas naudoti sumaišius su vandeniu. Skirtas mūro apdailos siūlėms rievėti. Tinka fasado plytelių, natūralaus ir dirbtinio akmens, rankų darbo plytelių siūlėms, kurių storis ne daugiau kaip 1,0–2,0 cm, rievėti.



VIDUJE IR  
IŠORĘJE



ATSPARUS  
ŠALČIUI



ILGAAMŽIOS  
SPALVOS



SERTIFIQUOTAS

## SAVYBĖS

- Mišinio sudėtyje yra specialus traso priedo, kuris sumažina spalvos pakitimų ir baltų dėmių atsiradimo tikimybę
- Gamyboje naudojami neorganiniai neblunkantys pigmentai
- Atsparus šalčiui, lietaus ir saulės poveikiui
- Labai gerai sukimba su paviršiumi
- Laidus vandens garams
- Skirtas vidaus ir išorės darbams

## SPALVŲ GAMĀ:

RM 100/600 LT



RM 152 LT



RM 155 LT



RM 149 LT



RM 52 LT

