

WEBER FLOW RAPID FIX greitai stingstantys plytelių klijai



- Greitai stingstantys, galima glaistyti po 4 val.
- Takūs = geras sukibimas
- Sertifikuoti EPD
- Gali būti naudojami ekologiniu ženklu „Nordic Swan“ pažymėtuose pastatuose
- Produkto klasifikacija - CF2 patalpų viduje

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Didelių išmatavimų grindų plytelių tvirtinimui. Tinka naudoti visuomeniniuose pastatuose: prekybos centruose, viešose erdvėse.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Didelių akmens masės plytelių ir tinkamų natūralaus akmens plytelių klojimui ant lygių grindų paviršių sausose ir drėgnose patalpose.

PAGRINDAS

Tinkami plytelių pagrindai yra betonas (RH < 90%), ir cementiniai išlyginamieji pagrindai.

ŽINOTI PRIEŠ NAUDOJANT

Vandens kiekį galima sumažinti maždaug. 0,5 l / 20 kg (pvz., grindys drėgnose patalpose).

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Kai klojame plyteles ir mažiausiai 2 dienas po plytelių klojimo, pagrindo, klijų ir plytelių temperatūra turi būti aukštesnė nei +10 °C. Grindinis šildymas turi būti išjungtas mažiausiai 2 dienas prieš klijuojant plyteles. Plytelių paviršiai turi būti švarūs, tvirti ir be dulkių. Didžioji dalis betono susitraukimo turi būti įvykusi. Tepalas, cemento pienas

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	3 kg/m ² naudojant 9 x 6 x 6 mm dantytą mentelę. 5 kg/m ² naudojant R15/20 dantytą mentelę.
Maksimalus sluoksnio storis	10 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	apie 4.4-4.6 l / 20 kg (= 0.22 - 0.23 l / kg)
Naudojimo temperatūra	Plytelių klojimo metu ir 2 dienas po plytelių klojimo, pagrindo, klijų ir plytelių temperatūra turi būti virš +10 °C
Sunaudoti per	45 min. po vandens įpilimo
Atviras laikas	apie 10 min.
Džiūvimo laikas	prieš glaistymą - po 4 h (+23 °C) lengva pėsčiųjų apkrova - 6 val. (+23 °C) pilna apkrova - 2 dienos (T = 23 °C, RH = 50%)
Rišamoji medžiaga	Cementas
Sukibimo stiprumas 28 dienos	> 1,0 N/mm ² 28 dienos (EN 1348)
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	12 mėn. nuo pagaminimo datos (neatidaryta pakuotė, sausa vieta)
Pakuotė	20 kg maišas
Sertifikatai	CE, M1, EPD

ir vandenyje tirpus lyginamieji mišiniai turi būti pašalinti. Pažeidimai ir nelygumai turi būti išlyginti tinkamais Weber cementiniais išlyginamaisiais mišiniais. Pagrindas gruntuotas weber MD 16 Primer pagal instrukcijas.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Mišinio milteliai sumaišomi su švairiu geriamuoju vandeniu iki +30 °C, pavyzdžiui, etektriniu maišytuvu, kol masė bus vienalytė. Leiskite masei pastovėti apytiksliai. 3 minutes, tada vėl lengvai išmaišykite.

MAIŠYMAS

(Žr. „Produkto paruošimas naudojimui“)

DARBO INSTRUKCIJA

Plytelių klojimas:

Naudojamos dantytos mentelės priklauso nuo plytelės dydžio. Plytelių klijai tepami ant pagrindo spaudžiant dantytos plytelės lygų kraštą, po to plytelių klijai šukuojami dantytu mentelės kraštu. Skersvėjai, aukšta temperatūra ir įgeriantis pagrindas sutrumpins plytelių atvirą laiką. Plytelės įspaudžiamos į plytelių klijų paviršių, tuo pačiu koreguojant jų padėtį. Plytelių padėtį galima reguliuoti apytiksliai. 5 min. Tinkamas klijų sukibimas tikrinamas

bandomuoju metodu, kai priklijuota plytelė nuimama nuo pagrindo. Nuimtos plytelės paviršius turi būti pilnai padengtas plytelių klijais. Klijai neturi pakilti aukščiau siūlių vidurio. Plytelėmis išklotos grindys yra paruoštos vaikščioti pėsčiųjų apkrova ne anksčiau kaip po 4 valandų. Pilną tvirtumą pasiekia per 4 savaites. Įrankius plaukite vandeniui iš karto po naudojimo.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSISAKYMAS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.