

weber.therm 310 Quick



- Skirtas naudoti vėsiomis ir žiemos sąlygomis
- Sustiprintas pluoštu
- Galima naudoti nuo 0 °C
- Sudėtyje nėra natrio pagrindu pagamintų prieššaltinių priedų (druskų)
- Tinka mūro sienų išlyginimui

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

weber.therm 310 Quick yra polimerais modifikuotas sustiprintas pluoštais armavimo mišinys naudojamas lengvoje fasado šiltinimo sistemose. Produktas užnešamas tiek rankiniu, tiek mechanizuotu būdu su siurbliu. Tinka ir mūro sienoms išlyginti. Mišinys skirtas naudoti vėsiomis ir žiemos sąlygomis. Tinkama pagrindo ir darbo aplinkos temperatūra darbų vykdymo metu ir ne trumpiau kaip 6 val po užnešimo yra 0 °C...+10 °C. Per artimiausias 24 valandas temperatūra gali nukristi iki -5 °C. Vėliau minimalios ribos nėra. Tai reiškia, kad žiemos sąlygomis būtina šildyti objektą darbų vykdymo metu ir šildymą galima išjungti nakčiai. Tai padeda taupyti energiją šildymui.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Armavimo mišinys naudojamas fasadų sistemose su mineraline vata ir putų polistirenu.

PAGRINDAS

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas ir stabilus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	Apie 1,5 kg/m ² /mm Armuojant - apie 7...8 kg/m ²
Rekomenduojamas sluoksnio storis	Lyginant: 2...10 mm; armuojant: 5...7 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	4,5...4,8 l/25kg
Naudojimo temperatūra	nuo 0°C iki +10°C
Sunaudoti per	2 valandas po vandens įpylimo
Rišamoji medžiaga	Cementas ir polimerai
Užpildas	Natūralus smėlis, smulkintas kalkakmenis kurio grūdėlių dydis 0...1 mm
Priedas	Pluoštas, atsparumą vandeniui ir oro sąlygoms gerinantys priedai
Reakcija į ugnį	A2, nedegi (EN 13501-1)
Sandėliavimas	Mišinį galima laikyti neatidarytoje originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos nurodytos ant pakuotės. Statybvietėje maišus reikia laikyti ant padėklų po plėvele ir saugoti nuo kritulių, negalimas medžiagų sandėliavimas ant grunto. Tinkamumo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, saugant sausoje patalpoje ir uždaroje pakuotėje.
Pakuotė	25 kg maišas

ŽINOTI PRIEŠ NAUDOJANT

Armuojant ant izoliacijos rekomenduojamas sluoksnio storis 5...7 mm. Lyginant mūro sienas tinkamas mišinio sluoksnio storis vienam sluoksniui yra 2...10 mm. Armuojant stiklo pluošto tinkleliu weber, būtina užtikrinti, kad armavimo tinklelis būtų maždaug 1/3 skiedinio paviršiuje.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Absorbuojantys pagrindai, pvz., akytas betonas ir pan., prieš tai privalo būti nugruntuoti su giluminiu gruntu **weber SAD-54**. Jei anksčiau armuotas paviršius, buvo paliktas atviras ilgiau nei 2 savaites, tada reikia patikrinti paviršiaus kokybę, jei reikia, paviršių apdorokite šlifavimo akmeniu ir taip pat gruntuokite giluminiu gruntu **weber SAD-54**.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Mišiniui ruošti reikia naudoti švarų geriamą šiltą vandenį kurio temperatūra iki 40 °C. Vandens sąnaudos 4,5...4,8 l/25 kg. Maišymas atliekamas gręžtuvu su antgaliu dviem etapais - pirmiausia sausas mišinys sumaišomas su van-

deniu iki vientisos masės, tada paliekama pastovėti apie 10 minučių ir vėl išmaišoma. Paruoštas mišinys turi būti sunaudotas per 2 valandas

PASTABOS

Apdaila gali būti atlikta armavimo sluoksniui sukietėjus (po 24 val.). Apdailai tinka įvairūs dekoratyviniai tinkai: pvz. pagamintas silikoninių dervų pagrindu **weber.pas 481 AquaBalance**. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką, pagrindas turi būti sutvirtintas gruntu pvz., **weber.prim 403**.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSIKRYMAS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.