

weber S 30



- Atsparus šalčiui
- Sluoksniu storis nuo 10-50 mm
- Geras sukibimas su pagrindu
- Stipris gniuždamas 25 MPa
- Kietėdamas mažai traukiasi
- Atitinka EN 13813 standarto reikalavimus

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Cementinis mišinys betono paviršių lyginimui nuo 10 iki 50 mm

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber S 30 naudojamas dideliems defektams po betonavimo ištaisyti. Betoninėms grindims lyginti, šaligatviams betonuoti, perdangų sujungimams, betoninių konstrukcijų defektams užtaisyti, nuolydžiams formuoti, betoniniams cokoliams tinkuoti.

PAGRINDAS

Tinkami yra visi betoniniai pagrindai.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti įgeriantis, nušluotas, nusiurbtos dulės, nuvalyti bet kokie riebalai, cementiniai klėjai ir kitos sukibimą bloginančios medžiagos. Sienos prieš glaistymą sudrėkinamos. Sienas patartina gruntuoti **weber S 30** skiediniu, į jį įmaišius (3%- 6%) cemento. Po to pagrindas turi būti paliktas parai džiūti. Grindys turi būti kruopščiai nuvalytos. Norint padidinti mišinio sukibimą su paviršiumi, jį likus 4-24 valandoms iki darbų atlikimo pradžios, rekomenduojama gruntuoti **weber SAD-54**.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 2,0 kg /m ² /1 mm
Užpildo frakcija	iki 4 mm
Rekomenduojamas sluoksniu storis	10-50 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	2,5-3,0 ltr / 25kg
Naudojimo temperatūra	+5...+30°C
Pėsčiųjų srauto kietėjimo laikas	atsargiai vaikščioti ant pagrindo galima po 24 val.
Gniuždomasis stipris 28 dienos	25 MPa
Spalva	pilka
Sandėliavimas	sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE, EPD

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sausasis mišinys (25 kg) supilamas į 2,5-3,0 ltr švaraus vėsaus vandens ir išmaišomas iki vienalytės masės. Išmaišyta skiedinio masė 5 min. paliekama brandinimui. Prieš naudojimą būtina permaišyti. Viršijus vandens kiekio normą sumažėja stiprumas ir gali atsirasti įtrūkimų. Džiūvimo laikas priklauso nuo sluoksniu storio, vėdinimo ir temperatūros. Paruoštą skiedinį **weber S 30** reikia sunaudoti per dvi valandas. Nepilkite vandens daugiau, nei rekomenduojama, nes tai sumažins skiedinio atsparumą ir pagreitins susitraukimą.

MAIŠYMAS

Maišyti elektriniu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti rankomis.

DARBO INSTRUKCIJA

Ant paruošto paviršiaus užkrečiamas skiedinys, išlyginamas liniuote, sutankinamas, o jo paviršius užglaistomas glaistykle arba užtrinamas tinkuotojo trintuve. Paviršių patartina 3 dienas lengvai drėkinti, saugoti nuo lietaus ir šalčio. Mišinys yra tinkamas naudoti esant temperatūrai nuo +5 ... +30 ° C. Šviežiai išlygintą paviršių saugoti nuo kritulių, užšalimo, vėjo ir kitų neigiamų veiksnių. Venkite darbo tiesioginiuose saulės spinduliuose ar stiprių vėjų zonose.

PO PARUOŠIMO

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių.

PASTABOS

Pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirėngimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniui. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.