

weber MD 16



- Pagerina mišinio sukibimą su pagrindu
- Sumažina oro burbuliukų susidarymą ant liejamo paviršiaus
- Apsaugo liejamą mišinį nuo staigaus perdžiūvimo
- Gali būti naudojamas lauke (balkonai, terasos)

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Grunto koncentratas

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Tai stireno akrilo polimerinė dispersija, kuri įsigeria į pagrindą, suriša jame esančias daleles ir tuo pagerina išlyginamųjų sluoksnių bei pagrindo sukibimą. Naudojama betoniniams, lengvo betono, keraminiams, akmens, mediniams bei plieniniams paviršiams gruntuoti prieš liejant grindų mišinius.

ŽINOTI PRIEŠ NAUDOJANT

Pagrindas / Skiesti vandeniu (MD16:H₂O) / Sąnaudos (ltr-m²) / Sluoksniai

Betonas / 1:3 / 0,10 / 1

Sausi porėti paviršiai / 1:5 ir 1:3 / 0,2-0,4 / 2

Akytas betonas / 1:3 / 0,15 / 1

Marmuras, keramika, klinkeris / 1:1+sausas mišinys / 0,15 / 1

Vienalytis PVC / 1:1 / 0,15 / 1

Tvirtas epoksidinis paviršius / 1:1 / 0,15 / 1

Medinės grindys, linoleumas / 1:1 / 0,20 / 1

Nerūdijantis plienas / 1:- (neskiesti) / 0,30 / 1

Prieš sienų glaistymą, dažymą / 1:9 / - / 1

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	žr. skyrių Žinoti prieš naudojant
Naudojimo temperatūra	+10 ... +25 °C. Optimali +15 ... +20 °C
Džiūvimo laikas	2-4 valandos (23 °C, 50% RH)
Sudėtis	Stireno akrilo polimeras
Sandėliavimas	12 mėn. nuo pagaminimo datos. Transportuojamas ir laikomas teigiamoje temperatūroje.
Pakuotė	3 l, 10 l arba 20 l bakelis
Sertifikatai	M1, ECI+

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, švarus, riebalai ar kitos sukibimą mažinančios medžiagos turi būti pašalintos, dulkę kruopščiai nusiurbtos. Pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10 °C.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Grunto koncentratas weber MD 16 yra skiedžiamas su vandeniu taip, kaip nurodyta sąnaudų lentelėje. Maišymui naudoti didelį ir švarų indą. Siekiant tiksliai pamatuoti vandens ir grunto koncentrato proporcijas, reikėtų naudoti matavimo indus. Sumaišytas mišinys švelniais išmaišomas rankiniu būdu.

DARBO INSTRUKCIJA

Pagrindą gruntuota naudojant minkštą šepetį, kad gruntas įsigertų į pagrindo poras. Paruošta dispersija taip pat gali būti purškama, tačiau vis tiek turi būti įtrinama šepetiu į pagrindą. Negalima leisti susidaryti grunto balutėms. Gruntuojamas sluoksnis turi išdžiūti kol susidarys skaidri plėvelė (2-4 val.). Sausi ir labai porėti paviršiai turi būti gruntuojami du kartus. Dėl netinkamo nugruntavimo gali skverbtis oro burbuliukai į liejamų grindų mišinio galutinį paviršių.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabu-

žių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.