

weber simple fix



- Atsparūs drėgmei
- Sumažinto slinkimo
- Sienoms ir grindims
- Atitinka CIT (EN 12004) klasės reikalavimus

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Plytelių klijai keraminėms ir akmens masės plytelėms

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Weber SIMPLE FIX plytelių klijai (atitinkantys CIT klasę) skirti grindų ir sienų keraminėms bei akmens masės plytelėms klijuoti ant tinkuotų, betoninių ir panašių paviršių pastato viduje.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių ir kitų prilipimą mažinančių nešvarumų. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Klijuojant ant stipriai drėgmę įgeriančių paviršių, juos būtina gruntuoti giluminiu gruntu, pvz., weber SAD-54. Nežymius paviršiaus nelygumus galima išlyginti tais pačiais klijais.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sausasis mišinys (25 kg) supilamas į 6,0-7,0 ltr švarų, vėsus vandenį ir išmaišomas iki vienyalytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankiniu būdu. Išmaišyta klijų masė 5 min. paliekama brandinimui. Prieš naudojant, būtina permaišyti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	3-4 kg / m ²
Rekomenduojamas vandens kiekis	6,0 - 7,0 ltr / 25 kg sausosios masės
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C
Sunaudoti per	4 val. po užmaišymo
Reguliuojamas laikas	10 min.
Džiūvimo laikas	24 valandos (20°C, 50% RH)
Sudėtis	Cementas, smėlis, modifikuojantys priedai
Sukibimo stipris	≥ 0,5 N/mm ²
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	EPD

DARBO INSTRUKCIJA

Plytelių prieš klijavimą nedrėkinti! Ant paruošto paviršiaus lygia glaistykle klijai tepami lygiu sluoksniu ir sušukuojami dantyta glaistykle. Plytelės sukamuoju judesiu tvirtai prispaudžiamos prie klijų sluoksnio. Prieš prispaudžiant plyteles isitikinkite, ar klijų paviršius dar drėgnas. Geram plytelių sukibimui su pagrindu, klijuojamasis plytelių paviršius turi būti padengtas klijais ne mažiau 80%. Suklijuotas plyteles 3 paras saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sukietėjus klijams, tarpus tarp plytelių glaistyti norimos spalvos glaistu weber.

PASTABOS

Plytelių lipnumo trukmė - 20 min. Koregavimo (pataisymo) laikas - 10 min. Atsargiai vaikščioti ant pagrindo galima po 24 val. Tarpus glaistyti po 2-3 parų. Užmaišytus klijus sunaudoti per 4 val. Pagrindo ir aplinkos temperatūra klijuojant bei kietėjant klijams turi būti nuo +5° iki +30°C. Paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus, užšalimo, tiesioginių saulės spindulių. Džiūvimo laikas priklauso nuo oro temperatūros ir drėgmės, žema temperatūra ir didelė santykinė oro drėgmė prailgina džiūvimo laiką. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiama pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia

nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.