

weber M75



- Atsparus šalčiui
- Atsparus drėgmei
- Greitas remontas
- Džiūdamas netrukinėja
- Plastiškas
- M 10 stiprio klasė

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Cementinis mūro mišinys (M 10)

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber M75 - cementinis mišinys, skirtas keraminių ir silikatinų plytų bei keramzitbetonio ir betono blokų mūrijimui patalpų viduje ir išorėje.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, lygus, neišalęs, o konstrukcija turi būti apsaugota nuo tiesioginių kritulių.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Ruošiant mišinį naudoti tik švarų kambario temperatūros vandenį. Į 2,5-3,25 l vandens pilama 25 kg mišinio, gaunama 13-14 l skiedinio. Mišinys kruopščiai išmaišomas mentele, kastuvu, elektriniu maišytuvu 4-5 min. arba betono maišykle 4-8 min. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 2-3 val.

DARBO INSTRUKCIJA

Plytos ar blokeliai turi būti švarūs, mūrijant nepatartina naudoti labai drėgnų, apledėjusių medžiagų. Mūro rišimosi metu negalima judinti konstrukcijos. Darbo metu bei kelios dienos po to mūrą reikėtų apsaugoti nuo neigiamų

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	1 kg = 1 statybinė plyta, 2,5 kg = keramzitbetonio blokeliui 490x200x185 mm
Užpildo frakcija	Iki 3 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	2,5...3,25 ltr
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C
Rišamoji medžiaga	Cementas
Gniuždomojo stiprio klasė	M 10
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas, 1000 kg didmaišis
Sertifikatai	CE, EPD

gamtos veiksnių – tiesioginių kritulių, vėjo, staigaus peršalimo ir t.t.. Karštomis ir sausomis dienomis mūrą reikia saugoti nuo staigaus perdžiūvimo Dirbant aukštoje teigiamoje temperatūroje trumpėja mišinio rišimosi ir kietėjimo laikas. Laikiniai stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain“

bain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.