

weber PG221



- Suvienodina pagrindo įgeriamumą
- Laidus vandens garams
- Sustiprina viršutinį pagrindo sluoksnį ir pagerina sukibimą

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Polimerinis, akrilinės dispersijos gruntas. Skirtas gruntuoti mineralinius pagrindus, kurie bus tinkuojami plonasluoksniais Weber tinkais (akrilo, akrilo ir silikono, silikatinio, silikatinio ir silikono, silikono). Taip pat galima gruntuoti drėgmę sugeriančius pagrindus prieš tepant klijus, kuriais tvirtinamos termoizoliacinės plokštės, įrengiant šiltnamio sistemas. Gali būti naudojamas tinkuojant cemento, cemento ir kalkių, gipso tinkais, ant keramzitbetonio, betono, keraminių ir dujų silikato blokelių, silikatinų plytų ir pan. paviršių.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Gruntavimo skystis weber PG221 pristatomas jau paruoštas naudoti, jį tereikia kruopščiai išmaišyti. Nerekomenduojama dėti kokių nors priedų, o ypač skiesti vandeniu, nes tai iš esmės gali pakeisti gaminio savybes.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 0,15–0,25 kg/m ²
Naudojimo temperatūra	+5°C...+30°C
Džiūvimo laikas	apie 12 val. (standartinėmis sąlygomis: temp. +20°C, santykinis oro drėgnumas 65%) - kitokiomis sąlygomis džiūvimo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis.
Sudėtis	Vandeninė akrilo dervos dispersija, mineraliniai užpildai, pigmentai, modifikuojantys priedai.
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliuose sandariai uždengtuose kibiruose, ne žemesnėje nei +1°C, mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Pakuotė	5 kg ir 20 kg kibirėlis

DARBO INSTRUKCIJA

Sumaišytą gruntavimo skystį weber PG221 tepti ant nuvalyto paviršiaus teptuku arba dažymo voleliu. Tepti reikia tolygiai, vieną arba du kartus „šlapiai ant šlapio“, atsižvelgiant į pagrindo sugeriamumą. Oro temperatūra gruntavimo ir džiūvimo metu negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30 °C. Paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio, kol gruntas visiškai išdžius. Džiūvimo laikas apie 12 val. Priklausomai nuo oro sąlygų džiūvimo laikas gali pailgėti.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus infor-

maciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain“

bain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.