

weber T-1



- Atsparus šalčiui
- Atsparus drėgmei
- Džiūdamas netrūkinėja
- Plastiškas tinkuojant
- Lėtai atiduoda drėgmę pagrindui
- Laidus vandens garams

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Plonasluoksnis cementinis kalkinis tinkas

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber T-1 plonasluoksnis cementinis-kalkinis tinkas, skirtas vidaus ir išorės sienoms ir luboms tinkuoti, paruošiamajam tinko sluoksniui užtrinti, nedideliams plytų, blokelių, betono pagrindo nelygumams išlyginti. weber T-1 naudojamas Fibo pertvariniams, aktybetonio, silikatiniams ir kitiems kalibruotiems blokeliams tinkuoti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Tinkuojant stipriai drėgmę įgeriančius paviršius, juos būtina gruntuoti giluminiu gruntu weber SAD-54. Didesnius paviršiaus nelygumus prieš tinkavimą reikia išlyginti tinko mišiniu weber T-2. Glotnius, mažai įgeriančius pagrindus (pvz., sąramos, monolitinis betonas) gruntuoti klijais weber EASY FIX, klijavimo-armavimo mišiniu weber therm 410 (klijus užtepti dantyta glaistykle ir leisti jiems išdžiūti), weber.prim Contact gruntu vidaus patalpose.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	1,5 kg/m ² vienam sluoksnio storio mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	3-10 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	4,25-4,75 ltr/25 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C
Sunaudoti per	4 val.
Sudėtis	Cementas, kalkės, smėlis, modifikuojantys priedai
Užpildas	Smėlis iki 1 mm
Gniuždomasis stipris 28 dienos	>2 MPa, kategorija CS II
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE, EPD

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sausasis mišinys (25 kg) supilamas į 4,25-4,75 l švarų, vėsų vandenį ir išmaišomas iki vienalytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankiniu būdu. Išmaišytas tinko skiedinys 5 min. paliekamas brandinimui. Prieš naudojant, būtina permaišyti.

DARBO INSTRUKCIJA

Skiedinys mentele užkrečiamas ant paruošto paviršiaus, išlyginamas liniuote ir, jam pradžiūvus, užtrinamas trintuve. Darbo metu skiedinį kartkartėmis būtina permaišyti. Tinkuojant ir tinkui džiūstant, vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Ištinkuotą paviršų 3 paras patartina lengvai drėkinti, saugoti nuo lietaus ir šalčio. Išdžiūvusio tinko paviršius galima glaistyti weber cementiniu, polimeriniu glaistu, dengti dekoratyviniu tinku. Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +30 °C. Džiūvimas priklauso nuo sluoksnio storio, vėdinimo ir temperatūros.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabu-

Žių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.