

weber T-2



- Atsparus šalčiui
- Atsparus drėgmei
- Džiūdamas netrūkinėja
- Plastiškas tinkuojant
- Lėtai atiduoda drėgmę pagrindui
- Laidus vandens garams

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Cementinis kalkinis tinkas

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber T-2 cementinis – kalkinis tinkas, skirtas vidaus ir išorės grubesniems plytų ir blokų, betono ir panašioms paviršiams tinkuoti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Tinkuojant stipriai drėgmę įgeriančius paviršius, juos būtina gruntuoti giluminiu gruntu weber SAD-54. Didesnius paviršiaus nelygumus prieš tinkavimą reikia išlyginti tinko mišiniu weber T-2. Glotnius, mažai įgeriančius pagrindus (pvz., sraimos, monolitinis betonas) gruntuoti klėjais weber EASY FIX, klėjavimo-armavimo mišiniu weber therm 410 (klėjus užtepti dantyta glaistykle ir leisti jiems išdžiūti), weber.prim Contact gruntu vidaus patalpose.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sausasis mišinys (25 kg) supilamas į 3,0-4,0 l švarų, vėsų vandenį ir išmaišomas iki vienylytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	1,6 kg/m ² vienam sluoksnio storio mm
Rekomenduojamas sluoksnio storis	5-20 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	3,0-4,0 ltr/25 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C
Sunaudoti per	4 val.
Sudėtis	Cementas, kalkės, smėlis, modifikuojantys priedai
Užpildas	Smėlis iki 4 mm
Gniuždomasis stipris 28 dienos	>6 MPa, kategorija CS IV
Spalva	Pilka
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	25 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE, EPD

niu maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankiniu būdu. Išmaišytas tinko skiedinys 5 min. paliekamas brandinimui. Prieš naudojant, būtina permaišyti.

DARBO INSTRUKCIJA

Skiedinys mentele užkrečiamas ant paruošto paviršiaus, išlyginamas liniuote ir, jam pradžiūvus, užtrinamas trintuve. Darbo metu skiedinį kartkartėmis būtina permaišyti. Tinkuojant ir tinkui džiūstant, vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Ištinuotą paviršių 3 paras patartina lengvai drėkinti, saugoti nuo lietaus ir šalčio. Išdžiūvusio tinko paviršių galima glaistyti weber cementiniu, polimeriniu glaistu, dengti dekoratyviniu tinku. Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +30 °C. Džiūvimas priklauso nuo sluoksnio storio, vėdinimo ir temperatūros.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminių naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.