

# weber TD321



- Stabilus, atsparus išmetamosioms dujoms ir cheminiams oro teršalams
- Elastingas, labai atsparus mechaniniams
- Elastingas, labai atsparus mechaniniams pažeidimams
- Į paviršių menkai įsigeria drėgmė, galima plauti vandeniui
- Labai gerai sukimba su įvairių rūšių pagrindu
- Lengva užtepti
- Kietėjant mažai veikia atmosferos sąlygos

## APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Akrilinis dekoratyvinis tinkas

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Plonasluoksnis tinkas akrilo dispersijos pagrindu, pastos pavidalo, paruoštas naudoti. Skirtas naudoti atliekant vidaus ir išorinių sienų bei lubų apdailą, taip pat kaip apdailos sluoksnis kompleksinėse šiltinimo sistemose, kurių izoliacija įrengiama iš polistireninio putplasčio tokiose kaip weber MW F010.

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Termoizoliacinės plokštės turi būti priklijuotos weber.therm 403 arba weber.therm 405 klijais, išlygintos weber.therm 410 armavimo mišiniu su armavimo tinkleliu. Armavimo sluoksnis turi gerai sukietėti ir išdžiūti (apie 3 dienas). Išdžiūvusį sluoksnį gruntuoti weber PG221 arba weber PG22c gruntu mažiausiai prieš 12 val. iki tinkavimo.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	2,5–3,0 kg/m <sup>2</sup> (rankinis užtepimas); 3,5–4,0 kg/m <sup>2</sup> (mechaninis užtepimas)
Naudojimo temperatūra	+5 °C ... +25 °C
Sunaudoti per	20 min.
Džiūvimo laikas	Dangos džiūvimo laikas, kai temperatūra (20±2)°C ir santykinė drėgmė (55 ±5)% - <b>48 valandos</b>
Tekstūra	samanėlė 1,5 ir 2,0 mm
Atsparumas šalčiui	Tinka naudoti lauko sąlygomis
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliuose sandariai uždengtuose kibiruose, ne žemesnėje nei +1°C, 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Pakuotė	30 kg kibirai
Sertifikatai	EN 15824:2009

## PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Akrilo tinkas weber TD321 pristatomas jau paruoštas naudoti, jį tereikia kruopščiai išmaišyti elektriniu maišytuvu. Jeigu tinkas pernelyg tirštas (dėl ilgo laikymo, aukštos temperatūros ir pan.), jį galima atskiesti įpylus truputį švaraus vandens – ne daugiau kaip 200 ml 30 kg kibirui. Taip pat rekomenduojama tinkuoti tinku iš tos pačios gaminių siuntos. Jeigu tai neįmanoma, rekomenduojama sumaišyti kelis skirtingų tinko siuntų kibirus didesniame inde ir nuolatos papildyti mažėjantį skiedinio kiekį.

## DARBO INSTRUKCIJA

Išmaišytą tinką weber TD321 tepti ant nugruntuoto pagrindo nerūdijančio plieno mente. Tepti reikia tolygiai, tinko perteklių nubraukti mente, kol bus gautas reikiamas sluoksnis. Nutinkavus reikia nedelsiant išlyginti tinką kieta plastmasine mentele. Tinko nereikėtų lyginti šlapiu įrankiu. Ištinę sienos paviršių tinkuoti visą iš karto, nedarant pertraukų. vienu kartu padengti visą sienos paviršių, būtina naudoti tos pačios partijos/siuntos gaminius. Visiškai išdžiūvusio tinko spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdinės spalvos, skirtumas priklauso nuo gaminių tipo, granulės kietumo, lyginimo būdo ir aplinkos sąlygų darbo metu. Tinkavimo darbus rekomenduojama organizuoti atsižvelgiant į tinkuojamo paviršiaus plotą ir aplinkos sąlygas.

## PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminių naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos

turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudo-  
tus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti  
vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabu-  
žių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu.  
Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopš-  
čiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

#### PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį  
sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas.  
Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės  
aktų reikalavimus.

#### ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“  
negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus infor-  
maciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyz-  
džiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Go-  
bain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos  
konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas,  
sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.