

weber.prim CONTACT



- Su rupiu mineraliniu užpildu
- Paruoštas naudojimui
- Suvienodina pagrindo įgeriamumą
- Pagerina sukibimą
- Sudėtyje nėra skiediklių
- Skirtas vidaus darbams

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Kontaktinis gruntas

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Specialus sintetinės dispersijos su rupiais mineraliniais užpildais kontaktinis gruntas, skirtas tankių, glotnių ir mažai įgeriančių mineralinių pagrindų, tokių kaip monolitinis betonas, betono plokštės ir kiti elementai paviršių gruntuavimui prieš tinkavimą cementiniais ir gipsiniais tinkais. Taip pat naudojamas gruntuoti sienas prieš plytelių klijavimą kai pagrindas yra sena plytelių danga.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų, vaško ir panašių teršalų. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys ir kiti sukibimą mažinantys nešvarumai turi būti pašalinti.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Gruntas paruoštas naudoti. Prieš naudojimą gruntą būtina permaišyti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 0,2-0,4 kg/m ²
Naudojimo temperatūra	+10 ... +30 ° C
Džiūvimo laikas	-4 val.
Spalva	Rožinė
Sandėliavimas	Sausose patalpose originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos. Saugoti nuo šalčio.
Pakuotė	5 kg, 12 kg plastikinis kibiras

DARBO INSTRUKCIJA

Gruntuojama teptuku arba voleliu. Gruntas užnešamas vienodu tolygiu sluoksniu, darbo metu kartkartėmis gruntą būtina permaišyti. Įrankius po darbo reikia iš karto nuplauti vandeniu. Darbo ir džiūvimo metu oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +10 °C ir aukštesnė kaip +30 °C.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikintis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.