

# weber.prim 403



- Sumažina viso pagrindo poringumą
- Tiekiamas tonuotas variantas (15 ir 5 litrų kibirais)
- Be tirpiklių
- Skirtas naudoti viduje ir išorėje

## APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Gamykloje sumaišytas, organinis, be tirpiklių, baltai pigmentuotas gruntas, skirtas išlyginti pagrindų poringumą ir pagerinti sukibimą.

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Taikymo sritys: skirtingo įgeriamumo pagrindų poringumui, įgeriamumui suvienodinti ir sekančio sluoksnio sukibimui pagerinti. Taip pat tinka kaip gruntas visiems „weber.pas“ serijos organiniams plonasluoksniams apdailos dekoratyviniams tinkams (galutiniams tinkams). Skirtas naudoti viduje ir išorėje.

## PAGRINDAS

Pagrindas turi būti tvirtas ir stabilus, sausas ir švarus.

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pašalinkite nešvarumus, dulkes ir visas atplaišas, bei sukibimą mažinančias daleles ir medžiagas. Ruošiant pagrindą būtina atsižvelgti į konkrečias darbo ir oro sąlygas.

## DARBO INSTRUKCIJA

Oro ir pagrindo temperatūra dengimo ir džiūvimo metu:  $\geq +5$  °C. Maišant ir dengiant negalima pridėti jokių pašalinių

## TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	Sąnaudos / išeiga: 1 litras = apie 1,4 kg priklausomai nuo pagrindo: apie 0,25 l/m <sup>2</sup> apie 20,0 m <sup>2</sup> / 5 litrai apie 60,0 m <sup>2</sup> / 15 litrų
Naudojimo temperatūra	$\geq +5$ °C
Džiūvimo laikas	apie 24 val.
Sudėtis	Organiniai rišikliai, šarmams atsparūs spalvoti pigmentai, smulkus smėlis
Įrangos rekomendacijos	Teptukas arba volelis
Spalva	balta pigmentuota
Sandėliavimas	Produktą galima sandėliuoti originalioje neatidarytoje pakuotėje, laikant vėsioje vietoje ir saugant nuo užšalimo iki 12 mėnesių. Šaltis produktą sugadins. Atšildžius jo naudoti <b>negalima</b> .
Pakuotė	5 ltr / 15 ltr plastikinis kibiras

medžiagų ar priedų. Tepkite weber.prim 403 dažymo teptuku arba voleliu. Per didelis panaudoto produkto kiekis gali sukelti (blizgančios) plėvelės efektą, dėl kurio gali pablogėti sukibimas su sekančiu sluoksniu. Įrankius plaukite vandeniu (šviežią neišdžiūvusį). Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai.

## PASTABOS

Šiame dokumente nurodytos išeigos esant minimaliems sluoksnio storiams. Dėl specifinių paviršių ar darbo ypatybių sąnaudos gali skirtis. Tikslios išeigos turi būti nustatytas darbo vietoje, pavyzdyje (bandomajame plote).

## PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

## ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.

