

weber.san 956



- Sukuria sveiką patalpos klimatą
- Laidus vandens garams
- Atsparus šalčio ir atmosferos poveikiui
- Galima perdažyti silikatiniais dažais
- Skirtas naudoti vidaus patalpose ir išorėje
- Maks. grūdelių dydis - 0,5 mm
- Stabdo pelėsio plitimą

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Laidus vandens garams, mineralinis dekoratyvinis tinkas mūro sanavimo sistemoje

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber.san 956 yra laidus vandens garams, PII skiedinių grupės smulkiagrūdis mineralinis dekoratyvinis tinkas. Mineraliniams gruntiniams ir sanavimo tinkams užtrinti ir lyginti. Baltos spalvos baigiamasis tinkas naudojamas individualiai paviršiaus apdailai.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Tinkas turi būti tvirtas, sausas, lygus ir laikyti apkrovą. Prieš užtepant weber.san 956, pagrindą sudrėkinti vandeniui ir leisti išdžiūti, kad būtų drėgnai matinis.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Baigiamąjį tinką saugoti nuo per greito išdžiūvimo. Darbo metu saugoti nuo skersvėjo arba tiesioginių saulės spindulių.

Pagrindas gali turėti įtakos skirtingiems paviršiaus atspalviams ir atsirandančioms dėmėms. Dažant weber.san silikatiniais dažais gaunamas vienodo atspalvio paviršius. Visų savybių reikšmės pateikiamos esant 23 °C tempera-

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 1,3 kg/m ² /1 mm sluoksnio; tepant 3mm storio sluoksnį: apie 4 kg/m ²
Rekomenduojamas sluoksnio storis	iki 3 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	6,5-6,75 ltr/25 kg
Naudojimo temperatūra	+5 °C +30 °C
Sunaudoti per	120 min.
Sudėtis	Baltasis cementas, hidraulinės kalkės, sijoti mineraliniai užpildai, priedai
Gniuždymo stipris	≥ 1,5 N/mm ²
Lenkimo stiprumo klasė	CS II
Reakcija į ugnį	A1
Vandens garų difuzijos koeficientas (μ)	≥20
Vandens absorbcija	koeficientas w (DIN 18550): 0.5 kg/m ² ·vh
Įrangos rekomendacijos	Tepimo įrankiai: nerūdijančio plieno mentelė, glaistiklis, glostyklė arba trintuvė su smulkią kempine.
Spalva	Balta
Sandėliavimas	Sandėliuojant sausose patalpose sandarioje originalioje pakuotėje medžiaga galima sandėliuoti min. 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Pakuotė	25 kg maišas
Sertifikatai	CE

tūrai be skersvėjo ir 50 % santykinė oro drėgmei. Reikia laikytis tinkavimo technologijos meistriškumo taisyklių. Nemaišyti su kitomis statybinėmis medžiagomis.

DARBO INSTRUKCIJA

Nurodytą vandens kiekį maišyti su maišo turiniu, kol neliks gumulėlių (3 minutes priverstinio maišymo maišytuvu arba gręžtuvu), kol bus gauta homogeniška konsistencija, tinkama glaistyti. **weber.san 956** tepti 2-3 mm storio sluoksniumi. Po 15 min. užtrinti ir išlyginti sudrėkinta kempine. Netrukus pašalinti liekančius dryžius sudrėkinta trintuve su kempine. Jei reikia, užteptą baigiamąjį tinką uždengti ir/arba laikyti drėgnai. Išdžiūvusį baigiamąjį tinką galima nudažyti weber.san silikatiniais dažais.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminių naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudo-

tus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švari vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.