

weber HobbyConcrete



- Lengva naudoti, tiesiog įpilkite vandens
- Mažai dulkių
- Tinka gaminti daugelį smulkių betono dirbinių
- Universalus, konsistenciją galima keisti koreguojant vandens kiekį
- Vidui ir išorei
- Saugus ir ilgaamžis

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Paprasto naudojimo betonas rankdarbiams ir įvairiems dirbinių liejiniams

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber HobbyConcrete skirtas rankdarbiams, amatų ar meno dirbiniams bei liejiniams. Pvz.: betoniniai vazonai, žvakidės, dekoratyviniai interjero elementai, sodo-daržo dekoracijos.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Oro temperatūra darbo metu turi būti aukštesnė nei +5°C, taip pat patartina vengti tiesioginių saulės spindulių ir gūsingo vėjo. Prieš darbus liejimo ir formavimo klojinius, ir formas patartina sutepti pvz. aliejumi.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

5 kg weber HobbyConcrete mišinio maišoma su 0,6 - 1,0 (12- 20 % sausos masės) litrų švaraus vandens, priklausomai nuo reikiamos konsistencijos. Betono stiprumas priklauso nuo vandens kiekio ir gaminio drėkinimo jam išdžiūvus. Maišyti elektriniu maišytuvu, kol susidaro vientisa masė apie 5 minutes ir paliekama brandinimui apie 5 min., mažesni kiekiai gali būti sumaišyti mentele arba glaistykle.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rekomenduojamas vandens kiekis	0,6-1,0l/5 kg (12-20 % sausos masės)
Paruošto mišinio tūris	-2,5l/5 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... + 30°C
Sunaudoti per	-1 h
Pėsčiųjų srauto kietėjimo laikas	-2-4 h (+23 °C, 50% RH)
Sudėtis	Spec. cementas, priedai
Užpildas	Specialus cementas, priedai
Paviršiaus sukibimo stipris po 28 parų	≥ 1,0 N/mm ²
Gniuždomojo stiprio klasė	C 30 (EN 13813)
Lenkimo stiprumo klasė	F 7 (EN 13813)
Atsparumas šalčiui	Tinka naudoti lauko sąlygomis
Darbo temperatūros diapazonas	+5 ... + 30°C
Spalva	Betono pilkumo
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 24 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	5 kg ar 15 kg plastiko maišas
Sertifikatai	M1

Prieš naudojant, būtina permaišyti. Skiedinio sunaudojimo laikas normaliomis sąlygomis yra apie 1 valandą įpylus vandens

DARBO INSTRUKCIJA

Plonus ir didelius liejinius rekomenduojama armuoti plieno viela arba plastiko ryšiais. Skiedinys užpilamas arba užnešamas naudojant plieninę mentelę. Praėjus 2-3 valandoms po darbų atlikimo rekomenduojama pradėti paviršiaus drėkinimą vandeniu, Siekiant išvengti pernelyg greito drėgmės garavimo paviršius drėkinamas arba dengiamas, pavyzdžiui, plastikine plėvele mažiausiai 2-5 paras. Baltas kalkių dėmes atsiradusias ant gaminių paviršiaus rekomenduojama pašalinti po 2 parų. Liejimo formas plaukite vandeniu ir indų plovikliu.

PASTABOS

Darbus patartina atlikti lauke, laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Dažniausiai sustingusio betono

dažniausiai pašalinti nepavyksta. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.