

weber.prim compact



- Pralaidus vandens garams
- Atsparus šalčiui
- Suvienodina ir sumažina pagrindo įgeriamumą
- Pagerina paviršiaus sukibimą
- Išdžiūvęs paviršius lieka šiurkštus
- Galima naudoti pastatų viduje ir išorėje

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Kvarcinis gruntas prieš dekoratyvinį tinką

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Gruntas prieš dekoratyvinius tinkus su kvarco užpildu. Suvienodina pagrindo įgeriamumą, taip pat šiurkštus paviršius pagerina sukibimą.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti stabilus, tvirtas, sausas, vientisas, nuo jo turi būti nuvalyti nešvarumai ir riebalai. Gruntavimą galima pradėti ne anksčiau, kaip po 24 valandų po armavimo paviršiaus įrengimo. Žema temperatūra ir aukštas drėgmės lygis prailgina džiūvimo laiką.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Gruntavimo skystis weber.prim compact pristatomas jau paruoštas naudoti, jį tereikia kruopščiai išmaišyti. Nerekomenduojama dėti kokių nors priedų, o ypač skiesti vandeniui, nes tai iš esmės gali pakeisti gaminio savybes.

DARBO INSTRUKCIJA

Sumaišytą gruntavimo skystį weber.prim compact tepti ant nuvalyto paviršiaus teptuku arba dažymo voleliu. Tepti reikia tolygiai, vieną arba du kartus „šlapiai ant šlapio“.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	0,15–0,25 kg/m ²
Naudojimo temperatūra	+5°C iki +25°C
Džiūvimo laikas	Dangos džiūvimo laikas, kai temperatūra (20±2) °C ir santykinė drėgmė (55 ±5) % - 12 valandų
Atsparumas šalčiui	Tinka naudoti lauko sąlygomis
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliuose sandariai uždengtuose kibiruose, ne žemesnėje nei +1°C, 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Pakuotė	5kg ir 20 kg plastikiniai kibirai
Sertifikatai	AT-15-9323/2014

atsižvelgiant į pagrindo sugeriamumą. Medžiagą taip pat galima gruntuoti mechaniniu būdu. Oro temperatūra gruntavimo ir džiūvimo metu negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +25 °C. Paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio, kol gruntas visiškai išdžius. Džiūvimo laikas apie 12 val. Priklausomai nuo oro sąlygų džiūvimo laikas gali pailgėti.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirėngimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniui. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniui. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniui ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.

