

# webertherm PU Fix



- Gerai sukimba su polistireninio putplasčiu (EPS ir ekstruziniu XPS), mūru, betonu ir kitais mineraliniais paviršiais
- Greitai stingsta – maždaug per 2 val.
- Labai ekonomiškos – iš vieno balionėlio gaunama iki 55 litrų putų, kurių, priklausomai nuo drėgmės ir temperatūros, užtenka iki 14 m<sup>2</sup> termoizoliacinių plokščių plotui
- Užpildo ertmes sukibimo proceso metu
- Stingdamos plečiasi minimaliai, sukietėjusios nesiplečia ir nesitraukia
- Tinka naudoti dedant ir izoliuojant durų ir langų rėmus
- Galima žema, iki -6 °C, darbinė temperatūra

## APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Poliuretaninės klijuojančios putos izoliacinėms plokštėms

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Vienkomponentės, aerozolinės, drėgnoje aplinkoje greitai kietėjančios poliuretaninės putos. Naudojamos montuojant termoizoliacines sistemas: plokštėms iš polistireninio putplasčio (EPS, XPS) ir kitoms šilumos izoliacinėms plokštėms klijuoti ant fasado, pamatų bei vidaus sienų iš mūro, tinko, betono ar kitokių mineralinių paviršių, medžio, metalo. Naudojant ekstruzinį polistireną, paviršių būtina pašiaušti.

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Paveiktą atmosferinio poveikio, pageltusį polistireninio putplasčio plokščių paviršių nušlifuoti.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	Priklausomai nuo aplinkos drėgmės ir temperatūros, apytiksliai 10 m <sup>2</sup>
Naudojimo temperatūra	-6°C iki +30°C
Džiūvimo laikas	apie 2 val. (stingimo laikas)
Sudėtis	Poliuretaninės putos
Gniuždymo stipris	≥0,03 N/mm <sup>2</sup>
Atsparumas šalčiui	Tinka naudoti lauko sąlygomis
Spalva	Šviesiai rausva
Sandėliavimas	12 mėn. nuo pagaminimo datos
Pakuotė	750 ml flakonas

## DARBO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami gerai sukratykite pakuotę. Tada ją tvirtai įdėkite į specialų pistoletą. Išspaudžiamų putų kiekis reguliuojamas gaiduku ir reguliavimo varžtu nugarinėje pistoleto dalyje. Naudojamą pakuotę laikykite apverstą. Nesukietėjusias putas galima nuvalyti naudojant PU putų valiklį. Sukietėjusios putos gali būti nuvalytos tik mechanškai. Rekomenduojama putas dengti 2-3 cm ruoželiu.

## PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

## PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

## ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain“

bain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.