

weber 138



- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Laidus vandens garams
- Puikiai sukimba
- Tinka naudoti pastatų viduje ir išorėje
- Lengvai ir greitai užtepamas
- Spalvotas

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Pagrindas skaldelei

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber 138 spalvotas cementinis mišinys, skirtas blokinių ir betoninių sienų bei cokolių apdailai. Gali būti pilkas, tamsiai pilkas, balkšvas arba raudonas.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių ir kitų prilipimą mažinančių nešvarumų. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Klijuojant ant stipriai drėgmę įgeriančių paviršių, juos būtina gruntuoti giluminiu gruntu, pvz., weber SAD-54.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sausasis mišinys weber 138 (20kg) supilamas į 4,0- 4,8 ltr švaraus, vėsaus vandenį ir išmaišomas iki vienalytės masės. Maišyti elektriniu maišikliu. Maišoma 3-4 minutes. Paruoštą skiedinį reikia sunaudoti per 3 val.

DARBO INSTRUKCIJA

Skiedinys tepamas plonu 3-4 mm sluoksniu. Išlygintą, tvirtą ir švarų cementinį pagrindą būtina drėkinti. Iš pra-

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 3-4 kg/m ²
Rekomenduojamas sluoksnio storis	3-4 mm
Rekomenduojamas vandens kiekis	4,0-4,8 ltr
Naudojimo temperatūra	+5°C ... +25°C
Rišamoji medžiaga	Cementas
Sudėtis	Cementas, smėlis, modifikuojantys priedai, pigmentai
Susitraukimas	<0,3 mm/m (+23°C, 50% RH)
Reakcija į ugnį	A2FL-s1 (EN 13501-1)
Atsparumas nusidėvimui taikant plieninio ratuko principą su grindų danga (RWFC)	RWFC 350 (EN 13813)
Atsparumas šalčiui	Tinka naudoti lauko sąlygomis
Spalva	Pilka, tamsiai pilka, balkšva, raudona
Sandėliavimas	12 mėn. nuo pagaminimo datos, sausose patalpose
Pakuotė	20 kg popierinis maišas
Sertifikatai	CE

džių tepamas nedidelis sluoksnis klijų, po to iššukuojamas dantyta glaistykle 9x6 arba 8x6mm ir vėl lyginamas lygia glaistykle tol, kol gaunamas lygus paviršius. Po to, kuo skubiau, kol nepradėjo džiūti klijų sluoksnis, užmetama dekoratyvinė granito skaldelė.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščių popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyz-

džiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.