

weber ESL P LUJA



- Plastiškas, tiksotropinis, sparčiai tvirtėja
- Darbui žemoje temperatūroje iki -15 °C
- Sustiprintas polipropileno fibra
- Vertikalioms ir horizontalioms siūlėms, gerai užpildo formas
- 100 užšalimo – atšilimo ciklų, atsparus druskoms
- Pumpuojamas
- Daugiaaukštei statybai

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Betonas vertikalioms ir horizontalioms siūlėms C40/50-4. Darbui žemoje temperatūroje iki -15 °C

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber ESL P LUJA netakus specialusis mišinys, skirtas konstrukciniam betoninių elementų surišimui jį pumpuojant pagal EN 1504-4 betono standartą (4 ir 4.4 dalis struktūrinis surišimas), kai žemiausia temperatūra iki -15 °C. Stiprio klasė C40/50-4 pagal SFS-EN 206 standartą. Didžiausias užpildo dydis yra 4 mm.

Horizontaliam ir vertikaliam betoninių elementų surišimui montavimo metu, mišinį tai pat galima naudoti liejant viršutines ir apatines sienos elementų siūles, užpildant tarpus vamzdynuose bei kitas angas ir griovelius, kurių liejimui nereikia atramų ir klojinių, žiemos sąlygomis. Aplinkos poveikio klasės (planuojamas galiojimo terminas 50 ir 100 metų) XF4, XC4, XS3, XD2 ir XA1 (SFS-EN 206-1).

TECHNINIAI DUOMENYS

Rekomenduojamas vandens kiekis	13-14 ltr/100 kg sauso mišinio (13-14%)
Paruošto mišinio tūris	apie 470 ltr/1000kg
Sunaudoti per	apie 30 min.
Rišamoji medžiaga	CEM I 52,5 N
Užpildas	Smėlis, 0-4 mm frakcijos
Priedas	Technologiškumą ir atsparumą šalčiui gerinantys bei susitraukimą kompensuojantys priedai. Priedai gerinantys stiprį gniuždant neigiamos temperatūros sąlygomis.
Žiemos priedas	Taip
Sukibimo stiprumas 28 dienos	>40,0 MPa (sukibimo stipris lenkiant, EN 12636); >15 MPa (stipris kerpan, EN 12615)
Gniuždomojo stiprio klasė	C40/50-4 pumpuojant
Gniuždymo stipris 1 diena	Apytiksliai 3 MPa (-5 °C, EN 12190) Apytiksliai 1 MPa (-15 °C, EN 12190)
Gniuždomasis stipris 7 dienos	Apytiksliai 25 MPa (-5 °C, EN 12190) Apytiksliai 15 MPa (-15 °C, EN 12190)
Gniuždomasis stipris 28 dienos	Apytiksliai 45 MPa (-5 °C, EN 12190) Apytiksliai 35 MPa (-15 °C, EN 12190)
Susitraukimas 28 dienos	0,6 mm/m (EN 12617-4)
Reakcija į ugnį	A1 (EN 13501-1)
Atsparumas šalčiui	XF1 (sušaldymo – atšildymo bandymas po 100 ciklų, SFS 5447)
Tamprumo modulis	>20 GPa (EN 13412)
Oro kiekis	6-10%
Chlorido kiekis	< 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tankis	apytiksliai 2100 kg/m ³
Vandens cemento santykis	0,4 (esant didžiausiam vandens kiekiui)
Įrangos rekomendacijos	weber rankinė pompa betonui, betono maišymo siurbliai ir pompos - Putzkecht S30, Putzmeister S5
Sandėliavimas	12 mėnesių nuo pagaminimo datos (laikant sausai neatidarytose pakuotėse)
Pakuotė	1000 kg didmaišiai
Sertifikatai	CE, FI

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Siūlė turi būti švari, gebanti įgerti ir, jei įmanoma, „pašiaušta“, žiemos metu neapledėjusi. Mažiausias siūlės plotis turi būti 15 mm. Esant poreikiui galima naudoti atramas ir klojinius.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Betonas maišomas maišyklėje, jei ruošiate nedidelį kiekį, galite naudoti elektrinį maišytuvą. Vandens poreikis beto-

no paruošimui – 11-12,5 % (11,0-12,5 l/100 kg, 2,75-3,12 l/25 kg sauso mišinio). Sumaišyto betono kiekis apie 12 l/25 kg (apie 470 l/1 000 kg).

DARBO INSTRUKCIJA

Sumaišytas betonas pumpuojamas į siūlą ir išlyginamas plienine mentele, vibracija nenaudojama. Reikiamu vandens kiekiu užtikrinama, kad mišinys iš siūlės neišbėgtų. Jei siūlė atvira iš abiejų pusių, iš vienos pusės įrengiama atrama. Po atitinkamo laiko mišinį išpumpavus (atsižvelgiant į temperatūrą, oro drėgnumą ir kitus kietėjimą veikiančius veiksnius), atrama pašalinama, o siūlė išlyginama mentele. Pumpuoti reikia kruopščiai, užtikrinant, kad siūlės būtų nelaidžios ir struktūriškai funkcionalios.

Žemiausia naudojimo temperatūra yra -15°C.

Siūlės džiūsta 2-3 dienas.

Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, skiedinio stiprio vystymasis žymiai sulėtėja. Montuojant atramines konstrukcijas, prieš apkraunant jas betoniniais elementais, skiedinio stiprį privaloma patikrinti. Napatariama judinti ir apkrauti konstrukcijos, kol skiedinys nepasiekė reikiamo stiprio.

PASTABOS

Darbo instrukcija yra rekomendacinė. Pavyzdžiui, vėlesnės priežiūros trukmė gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Įtakos turi oro temperatūra, vėjas ir pagrindo savybės absorbuoti vandenį. Taigi kiekviename darbų objekte pasirenkamas esančioms sąlygoms tinkamas būdas, kuris

užtikrins geriausias sukibimo, stiprumo ir sandarumo savybes.

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.