

weber S 15



- Atsparus šalčiui, atstumia vandenį
- Atsparus rūgštims, neatsparus šarmams
- Laidus vandens garams
- Hidrofobizuotas paviršius nepelija
- Nepakeičia paviršiaus spalvos
- Nesuteikia paviršiui blizgesio
- Nesulaiko vandens spūdzio

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Silikoninis impregnantas

NAUDOJIMO PASKIRTIS

weber S 15 tai hidrofobizuojantis silikoninis skystis, skirtas stipriai vandenį įgeriantiems paviršiams (pvz., senam mūriui, čerpėms, keraminiams dirbiniais ir kitoms mažo šarminingumo medžiagoms) hidrofobizuoti, nepakeičiant jų spalvos ir siekiant apsaugoti nuo žalingo vandens, purvo, rūgščių, druskų, pelėsių poveikio pastatų išorėje bei viduje. **weber S 15** dažniausiai naudojamas senam apdailinių plytų mūriui, keraminėms čerpėms ir pan. impregnuoti tūrinio mirkymo būdu.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas, tvirtas ir švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų ir pan. Nešvarius senų pastatų fasadus reikia nuplauti aukšto slėgio vandens srove. Šviežius cementinius paviršius impregnuoti ne anksčiau kaip po 3 mėn.

Dėmesio! Vieną kartą užšalęs hidrofobizuojantis silikonas naudoti nebetinka.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	0,2-0,8 ltr/m ² , priklausomai nuo paviršiaus įgerimo
Naudojimo temperatūra	+5°C ... +25°C
Sudėtis	vanduo, silikono dervos modifikuojantys priedai
Vandens absorbcija	po hidrofobinio impregnavimo: <30%
Įsiskverbimo gylis	<10 mm (klasė I)
Vandens pralaidumas	Hidrofobizuojančio silikono įgėrio gylis: 2-5 mm
Spalva	skaidrus skystis
Sandėliavimas	sausose patalpose, ne žemesnėje nei +5°C, 6 mėnesių nuo pagaminimo datos
Pakuotė	5 ltr ir 20 ltr plastikinės talpos
Sertifikatai	JST 134078512.4:1998

DARBO INSTRUKCIJA

Ant paviršiaus skystis tolygiai tepamas šepečiu, voleliu arba beoriu purkštuvu, nepaliekant nenuteptų plotų ir vengiant nubėgimų. Stipriai drėgmę įgeriantys paviršiai turi būti tepami du kartus, antrą sluoksnį tepant dar neišdžiūvus pirmajam.

DĖMESIO! Netolygiai paskirsčius skystį ant paviršiaus arba jo perdozavus, ant spalvotų paviršių, gali atsirasti baltų dėmių. Hidrofobizuojant tūrinio mirkymo būdu, skiesti 1 dalį weber S 15 su 2 dalim švaraus, vėsaus vandens ir gaminius mirkyti 3 min. Hidrofobizuotą paviršių 1 parą saugoti nuo lietaus ir šalčio.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Džiovinimo trukmės koeficientas po hidrofobinio impregnavimo: >30 % (Klasė I)
Atsparumas šarmams: <32 %

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.