

weber MultiGlue



- Balti
- Elastingi
- Low Dust Technologija
- Atsparūs drėgmei
- Atsparūs šalčiui
- Paviršiams, kurie patiria padidintą apkrovą
- Atitinka C2T (EN 12004) klasės reikalavimus

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Balti, padidinto elastingumo plytelių klijai, paviršiams, kurie patiria padidintą apkrovą

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Balti, elastingi cementiniai plytelių klijai (atitinkantys **C2T** klasę), skirti grindų ir sienų, visų rūšių keraminėms ir natūralaus akmens plytelėms klijuoti ant tinkuotų, betoninių ir panašių paviršių pastato viduje bei išorėje. Idealiai tinka pažeistos ir ištrupėjusios plytelių dangos renovacijai ir atnaujinimui.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, kalkių ir kitų prilipimą mažinančių nešvarumų. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet nešlapias. Klijuojant ant stipriai drėgmę įgeriančių paviršių, juos būtina gruntuoti giluminiu gruntu, pvz., weber SAD-54. Nežymius paviršiaus nelygumus galima išlyginti remontiniu weber QuickRep mišiniu arba tais pačiais klijais.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sausasis mišinys (5 kg) supilamas į 1,5 ltr švarų, vėsų vandenį ir išmaišomas iki vienalytės masės. Maišyti elektriniu

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 3 kg/m ²
Rekomenduojamas vandens kiekis	apie 1,5 ltr/5 kg sausosios masės
Naudojimo temperatūra	+5°C ... +25°C
Sunaudoti per	apie 4 val.
Atviras laikas	apie 20 min
Džiūvimo laikas	24 valandos (20°C, 50% RH)
Pėsčiųjų srauto kietėjimo laikas	-2-3 h (+23 °C, 50% RH)
Kietėjimo laikas esant pilnam eismui	2 savaitės (T=23 °C, RH=50%)
Rišamoji medžiaga	Cementas
Sudėtis	Cementas, smėlis, modifikuojantys priedai
Sukibimo stiprumas 28 dienos	> 1.0 N/mm ² (EN 1348)
Gniuždomojo stiprio klasė	C 20 (EN 13813)
Spalva	Balta
Sandėliavimas	24 mėn. nuo pagaminimo datos, laikant sausiai gamintojo pakuotėje
Pakuotė	5 kg plastikinis maišas
Sertifikatai	CE, M1, EPD

maišikliu. Nedidelius kiekius galima išmaišyti ir rankiniu būdu. Išmaišyta klijų masė 10 min. paliekama brandinimui. Prieš naudojant, būtina permaišyti.

DARBO INSTRUKCIJA

Plytelių prieš klijavimą nedrėkinti! Ant paruošto paviršiaus lygia glaistykle klijai tepami lygiu sluoksniu ir sušukuojami dantyta glaistykle. Plytelės sukamuoju judesiu tvirtai prispaudžiamos prie klijų sluoksniu. Prieš prispaudžiant plyteles isitikinkite, ar klijų paviršius dar drėgnas. Geram plytelių sukibimui su pagrindu, klijuojamasis plytelių paviršius turi būti padengtas klijais ne mažiau 80%, išorėje 100%. Suklijuotas plyteles 3 paras saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sukietėjus klijams, tarpus tarp plytelių glaistyti norimos spalvos glaistu weber.

GALUTINĖS DANGOS ĮRENGIMAS

Plytelių tarpus užglaistyti po 2-3 parų.

PASTABOS

Plytelių klijų lipnumo trukmė 20 min. Koregavimo (pataisymo) laikas 10 min. Atsargiai vaikščioti ant pagrindo galima po 24 val. Tarpus glaistyti po 2-3 parų. Užmaišytus

klijus sunaudoti per 4 val. Pagrindo ir aplinkos temperatūra klijuojant bei kietėjant klijams turi būti nuo +5° iki +30°C. Paviršius turi būti apsaugotas nuo lietaus, užšalimo, tiesioginių saulės spindulių. Džiūvimo laikas priklauso nuo oro temperatūros ir drėgmės, žema temperatūra ir didelė santykinė oro drėgmė prailgina džiūvimo laiką. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Anksčiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.