

weber.tec 935



- Greitai kietėjantis
- Nelaidus vandeniui
- Armuotas pluoštu
- Sudėtyje nėra chloridų
- Labai gerai sukimba

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Hidrauliškai kietėjantis užtaisymo skiedinys, kurio sudėtyje nėra chloridų

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Produktas tinka naudoti kaip pagrindo išlyginamasis glaistas arba užkimsimo skiedinys įpurškimo darbams.

PAGRINDAS

Betonas, išlyginamasis sluoksnis, mineralinis pagrindas, cemento pagrindas, plytos, mūras.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas. Prieš naudojant **weber.tec 935** pagrindą reikia sudrėkinti.

MAIŠYMAS

Indo turinį maišyti su nurodytu vandens kiekiu, kol neliks gumulėlių. Jei yra galimybė, maišyti tik dalį kiekio.

DARBO INSTRUKCIJA

Siūlės gylis turėtų būti 3-4 kartus didesnis nei siūlės plotis. Prieš izoliuojant per siaurus arba nepakankamai gilius

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	vienam dm ³ užpildymo tūrio apie 2,0 kg
Rekomenduojamas vandens kiekis	apie 2,4-2,8 ltr/10 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 °C
Džiūvimo laikas	apie 20-30 min.
Sudėtis	Hidrauliniai rišikliai, užpildai, priedai
Gniuždymo stipris	Po 2 val.: 10 N/mm ²
Gniuždymo stipris 1 diena	> 30 N/mm ²
Tankis	apie 1,14 kg/dm ³
Spalva	Pilkai ruda
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Pakuotė	10 kg plastikinis kibiras

plyšius, juos reikia padidinti iki nurodyto dydžio. weber.tec 935 reikia įspausti į plyšius ir siūles, iš kurių teka vanduo. Naudojant sausiems plyšiams ir siūlėms, medžiagą reikia įsprausti intensyviau. Mažoms pažeistoms vietoms užtaisyti weber.tec 935 galima naudoti sausą ir iki sukietėjimo vis po truputį drėkinti teptuku. Naudojant kaip išlyginamąjį glaistą, skiedinys užtepamas ant viso paviršiaus nerūdijančio plieno glaistikliu, o po to paviršius formuojamas drėgnu teptuku. Darbo ir džiūvimo metu oro ir pagrindo temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +30 °C. Visų nurodytų savybių reikšmės pateikiamos, esant 20 °C temperatūrai be skersvėjo ir 70 % santykinei oro drėgmei. Šiltesnis vanduo sutrumpina naudojimo laiką. Užteptos masės negalima per daug sudrėkinti, užtenka sudrėkinti nedaug, kad būtų izoliuota reikiama vieta. Nemaišyti su kitomis statybinėmis medžiagomis.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniui. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.