

webertec 946



- Paruošta naudoti
- Paprasta ir saugu naudoti
- Ypač tinka tuščiaiduriam mūriui, apsaugo nuo nekontroliuojamo nuotėkio
- Vandeningas kremas įsiskverbia į ploniausius kapiliarus
- Neiškiria druskų, kenksmingų konstrukcijai
- Tinka esant dideliam drėgmės lygiui (iki 95 %)

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Injekcinis kremas silano pagrindu, skirtas papildomai horizontaliai mūro hidroizoliacijai nuo aukštyn kylančios drėgmės

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Skirtas papildomai izoliuoti mūrą nuo aukštyn kylančios drėgmės, taikant beslėgio įšvirkštimo į gręžimo skylės metodą, kai mūro sudrėkimo laipsnis siekia 95 %. Tinka visoms mūro rūšims.

PAGRINDAS

Plytos, mūras

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Seną, minkštą ir blogai prikibusį tinką ir dažų sluoksnį reikia pašalinti iki apkrovą laikancio pagrindo. Mūro siūlės išvalomos iki 2 cm gylio, paviršius nuvalomas mechaniniu būdu. Suardytas mūras pakeičiamas arba pataisomas. Pagrindas paruošiamas ne mažesniu kaip 0,8 m atstumu nuo drėgmės pažeistos vietos. Jei greta yra vidinės sienos arba skliautinės lubos, pagrindą reikia paruošti ne mažesniu kaip 1 m atstumu, matuojant nuo išorinės sienos. 16 mm skersmens skylės reikia išgręžti siūlėje pasirink-

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	24 cm sienos storis - apie 360 ml/m; apie 1,6m išeiga iš 600ml maišelio 36 cm sienos storis - apie 540 ml/m; apie 1,1m išeiga iš 600ml maišelio 24 cm sienos storis - apie 720 ml/m; apie 0,8m išeiga iš 600ml maišelio 1 m ² skerspjūvio sąnaudos: 1500 ml/m ² .
Naudojimo temperatūra	virš 5°C
Konsistencija	kreminė
Sudėtis	silano pagrindas
Tankis	0,9 kg/dm ³
Vandens pralaidumas	Max. sudrėkimo laipsnis: 95%
Įrangos rekomendacijos	Tepimo įrankiai: rankinis švirkštas Nr. 3 / „Gloria“ švirkštas arba mašininiu būdu
Spalva	Balta
Sandėliavimas	Originalioje neatidarytoje pakuotėje iki 15 mėn. nuo pagaminimo datos. Saugoti nuo užšalimo.
Pakuotė	600 ml vamzdelis

tinai horizontaliai 8-12 cm atstumu. Skylės gylis atitinka iš sienos storio atėmus 5 cm. Jeigu skylės vėliau reikia visiškai užtaisyti, mūro siūlėje arba mūre jas reikia gręžti pasvirusias 45° kampu. Skylė nuo išorinės sienos pusės turi būti nutolusi 5 cm. Esant dideliame sudrėkimo laipsniui (> 75 %), rekomenduojama gręžti dvi perstumtų skylių eiles. Skylės prapūsti bealyviu suslėgtuoju oru. Gręžiant dvi skylių eiles, atstumas tarp eilių turi neviršyti 8 cm.

DARBO INSTRUKCIJA

weber.tec 946 pailgą maišelį įdėti į paruoštą weber.sys rankinį švirkštą Nr. 3. Antgalį tvirtai užsukti ant maišelio adapterio. Įpurškimo vamzdelį tvirtai užmauti ant antgalio. Pasirinktina galima naudoti tinkamą tiekimo techniką, pvz., „Gloria“ purkštuvą „Gloria hobby exclusiv“ su tiesiu teleskopiniu purškimo vamzdeliu be purškimo galvutės. Tada pašalinama purkštuko galvutė su nusukamu kūgiu. Reikia pašalinti purškimo vamzdelio rankenoje esantį filtrą. Medžiagai tiekti rekomenduojamas 2 bar slėgis. Įšvirkšti be slėgio reikia pradėti nuo apatinės skylių eilės. Skylės reikia visiškai pripildyti injekcinio kremo nuo galo iki priekio. Pripildymo metu įpurškimo vamzdį reikia tolygiai traukti atgal. Išsiurbus visą injekcinį kremą, skylės reikia pripildyti weber.tec 942 arba užtaisyti weber.tec 933.

PASTABOS

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių.

Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties. Naudojus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.