

weberfloor Protect



- Paryškina išlyginamojo sluoksnio originalią tekstūrą ir mineralinio pagrindo grindims būdingą vaizdą
- Atspari dėvėjimuisi danga, suteikianti grindims ilgalaikę apsaugą
- Lengvai dengiamas ir greitai išdžiūsta

APIE ŠĮ PRODUKTĄ

Apsauginė priemonė ir gruntas

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Apsauginis matinis PU impregnantas spalvotiems mineralinių grindų pagrindams, pvz., 4655 Industry Flow Rapid.

weberfloor protect pakuotė sudaro gruntas weberfloor protect prim (2,5 litro) ir dviejų komponentų matinis mišinys: weberfloor protect komp. A (2,0 litro) ir komp. B (0,5 litro). **weberfloor protect** užtikrina atsparumą vandeniui ir dėmėms, suteikia ilgalaikę apsaugą, sukurdamas trinčiai itin atsparų sluoksnį bei užtikrina matinį ir natūralų dangos paviršių.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Prieš gruntuojant grindis normaliomis sąlygomis leidžiama išdžiūti apie parą. Grindų paviršius prieš dengiant gruntą ir dangą turi būti švarus nuo dulkių, riebalų, vaško ir kitų medžiagų, kurios silpnina medžiagų sukibimą. Atkreipkite dėmesį, kad prieš grindų paviršiaus apdorojimą negalima vaikščioti ant grindų be batų užvalkalų (pvz. plastikinės apsaugos), nes po Protect matysis batų žymės ir kiti nešvarumai. Grindų ir oro temperatūra darbo metu turi būti +15...25 °C. Grindys turi būti apdorotos su weberfloor Protect Prim gruntu bent 1-2 valandas prieš dengiant dangą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sąnaudos	apie 0,1 ltr / m ² Kombinuoto paketo užtenka apie 35-50 m ² plotui.
Sandėliavimas	12 mėn. nuo pagaminimo datos +5...+25°C patalpoje.
Pakuotė	Kartono dėžutė 5,5 kg (5 ltr) - Prim: 2,5 ltr talpa; komp. A: 2 ltr talpa komp. B: 0,5 ltr talpa

MAIŠYMAS

Dangos apsauginės priemonės dalis (komp. A) ir kietiklio dalis (komp. B) prieš sumaišant gerai sukratykite. Kietiklio dalį B supilkite į A indą, išmaišykite ir palikite pastovėti 10 min prieš naudojimą. Maišant mažesnius kiekius, kietiklio ir lako maišymo santykis yra 1:4 (tūrio dalys). Sumaišytus A ir B komponentus sunaudokite per 1 valandą.

DARBO INSTRUKCIJA

Grunto pritaikymas:

grunto bakelis prieš naudojimą gerai suplakamas ir gruntas supilamas į platų indą. Gruntas tepamas ant grindų skersai lygiu sluoksniu lakavimo voleliu (plaušo ilgis apytiksl. 8-10 mm), naudojant principą šlapias ant šlapio ir vengiant balučių susidarymo. Džiūvimo laikas yra 1-2 valandos, priklausomai nuo sąlygų. Gruntui išdžiūvus, grindys apdorojamos su weberfloor Protect dangą.

Apsauginės medžiagos naudojimas:

grindų dangą užtepama lygiais potepiais lakavimo voleliu (plaušo ilgis apie 8-10 mm) du kartus. Antras sluoksnis užnešamas bent 2 valandos po to, kai pirmas lako sluoksnis išdžiūvo, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pirmojo lakavimo. Grindys gali atlaikyti nedidelę apkrovą, kai nuo paskutinio lako sluoksnio padengimo praėjo mažiausiai 12 valandų. Galutinis stiprumas pasiekiamas maždaug po 7 dienų.

PASTABOS

Saugoti nuo vaikų! Produkte yra izocianatų, kurie gali sukelti jautrumą. Mūvėkite apsaugines pirštines ir dėvėkite apsauginius drabužius, bei užtikrinkite gerą vėdinimą. Perskaitykite saugos duomenų lapą prieš naudojimą. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Anksčiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygų neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant

išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švriu vandeniu. Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švriu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Svarbu! Reikėtų vengti tvirtinimo medžiagų (juostų), naudojamų grindims apsaugoti, apklijuojant grindų paviršių. Dengimo ir džiovavimo metu venkite tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų. Grindų šildymas turi būti išjungtas. Jei ant šia priemone apdoroto grindų paviršiaus užtiško spalvotų cheminių medžiagų (pvz., plaukų dažų, raudono vyno ir pan.), išvalykite jas nedelsiant – taip išvengsite pažeidimų ir įsisenėjusių dėmių. Didelė mechaninė apkrova gali pažeisti paviršių. Išsamesnė informacija apie grindų valymą ir priežiūrą pateikiama atskiroje grindų priežiūros

instrukcijoje. Jei norite atnaujinti šia priemone padengtas grindis, prieš dengdami naują sluoksnį pašauškite grindų paviršių.

PERDIRBIMAS

Produkto likučių negalima mesti į kanalizaciją. Likusį sukietėjusį sausąjį mišinį utilizuoti kaip statybos atliekas. Tuščią popierinę pakuotę šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS

Kadangi kiekvienos aplinkybės yra skirtingos, „Weber“ negali būti laikomas atsakingu už nieką kitą, išskyrus informaciją, pateiktą skyriuje „Techninės specifikacijos“. Pavyzdžiai informacijos ir aplinkybių, esančių už UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ ribų (nurodytos ar nenurodytos konkrečiai) yra: sandėliavimas, statyba, perdirbimas, sąveika su kitais produktais, apdirbimas ir vietos sąlygos.